# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

01031353

PUBLICATION DATE

01-02-89

APPLICATION DATE

27-07-87

**APPLICATION NUMBER** 

62187400

APPLICANT: SANYO ELECTRIC CO LTD;

INVENTOR:

MIYAKE YASUO:


INT.CL.


H01M 8/04

TITLE

**OPERATING METHOD FOR FUEL** 

**CELL** 





ABSTRACT :

PURPOSE: To suppress the characteristic deterioration of a cell by detecting the internal resistance of the cell during the operation by the AC four-terminal method and adding steam into the reaction air when the internal resistance is increased to supply moisture to the holding matrix or a phosphoric acid electrolyte.

CONSTITUTION: An internal resistance measuring instrument 4 by the AC four- terminal method is provided between terminals of a cell, and the internal resistance is measured during the cell operation. When the resistance value becomes 1.2~1.5 times of the initial value, the signal 4' of the detector 4 is sent to an actuator 7, a steam feed valve 8 is opened, and steam 9 is fed to a humidifier 6. The reaction air quantity is changed in response to the fluctuation of a cell load, this change is detected by a flow detector 5, a valve 8 is adjusted by an actuator 7 so that the steam addition ratio is not changed. Steam 9 is absorbed into the phosphoric acid electrolyte in a matrix M, and moisture is supplied to the electrolyte. As a result, the internal resistance is reduced, and the characteristic deterioration of the cell is suppressed.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑪ 特 許 出 願 公 開

## 四公開特許公報(A)

昭64-31353

@Int\_CI\_1

識別記号:

厅内整理番号

匈公開 昭和64年(1989)2月1日

H 01 M 8/04

H-7623-5H J - 7623 - 5 H

簮査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②発明の名称

燃料電池の作動方法

②特 願 昭62-187400

②出 顖 昭62(1987)7月27日

②発 眀 Л ぴ発 眀 者 笔

修 弘 泰 夫 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

①出 頣 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

②代 理 弁理士 西野 卓嗣

外1名

- L 発明の名称 燃料電池の作動方法
- 2 特許請求の範囲
- ① りん酸電解液の保持マトリックスを介して 対向する正負各極化、反応ガスとして失々空気及 び燃料ガスを供給する電池の作動方法であつて、 前記電池の運転中電池内部抵抗を交流4端子法に よる測定器で検出し、前記内部抵抗が所定値以上 に増大したときスチーム供給弁を開放して前配正 概に供給される反応空気にスチームを添加し、前 '記マトリツクスに水分を補給せしめることを特徴 とする燃料電池の作動方法。
- ② 前記スチームの添加量は、更に前記反応空 気の流量を検出して前記スチーム供給弁を調節せ しめることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 钺の燃料電池の作動方法。
- ③ 前記スチームの前記反応空気に対する添加 比率は、 4~ 8 Vol まであることを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の燃料電池の作動方法。 3. 発明の詳細な説明

### (1) 産業上の利用分野

本発明は燃料電池の作動法、特にりん酸電解液 が減少したときの安全対策に関するものである。

#### (中) 従来の技術

燃料電池はその作動中マトリックスに保持され ているりん酸電解液が徐々に飛散すると共に水分 を失い、その結果内部抵抗が増大して特性の低下 をもたらすとともに極端な場合反応ガスのクロス リークを生じ危険な状態となる。

これを防止するため周期的に外部よりりん酸質 解液を補給する方法がとられている。しかし、こ の補給は通常電池を停止して行けれるため稼動率 の低下をもたらすと共に、電池の用途によつて電 旭を急に停止することが好ましくたい場合があり、 とのとき停止時間まで安全な状態で電池を運転す る必要がある。

なお電解液の特種な補給方法として譲赴へ供給 される反応ガス中にりん酸を混入する方法が特別 昭 6 1 - 4 2 8 7 0 号公報に開示されている。し かしりん酸は気化したいのでミストとして混入す

### 特開昭64-31353(2)

るしかないで、電極の拡散隔を濡らして反応ガスの拡散を阻害すると共にこの饱癌を介してマトリックスへりん酸を補給することは困難であり、 又りん酸により配管を腐食するという問題があつた。

#### 内 発明が解決しようとする問題点

この発明は前記問題点を解消し、 蟹解液の減少 時短期間安全に運転を継続し うるようにしたもの である。

#### 臼 問題点を解決するための手段

りん破惰解液の保持マトリックスを介して対向 する正負各穏に、反応ガスとして失々空気及び燃料ガスを供給する領池の作動方法であつて、前記 電池の運転中観池内部抵抗を交流4端子法による 測定器により検出し、前記内部抵抗が所定値以上 に増大したときスチーム供給弁を開放して前記正 極に供給される前記反応空気にスチームを添加す ることにより、前記マトリックスに水分を補給せ しめるものである。

份 作 用

が増大する。

本発明では電池 (FC)の両端子間に交流 4 端子法による電池内部抵抗側定器(4)を設置する。この測定器(4)は第3図に示すより1 KHzのA C 定電流を電池 (FC)に流してその時の電圧を測定することにより、電池内部抵抗云いかえればイオン伝導客を検出することができる。又測定は D C 間圧(電池電圧)重量状態で可能である。

一方反応空気の供給配管(2)には流量検出器(5)と加湿器(6)とを有し、前記内部抵抗と反応空気流量との各検出信号(4)(5)をアクチェータ(7)に入力し、その出力によりスチーム供給弁(8)を制御する。

電池運転中常に測定器(4)により内部抵抗を検出し、その抵抗値が初期値の1.2~1.5倍(運転時間約1500~2500日後)になると、その検出信号(4)をアクチェータ(7)に送つてスチーム供給弁(8)を開き、スチーム(8)を加湿器(6)に送り出す。かくて30~60mmHg(霧点隔度30~40℃)のスチームが反応空気に添加されて電池の各反応空気室(P)に供給される。とのスチーム添加量は、反応空気に対

この発明では電池内部抵抗の増大時反応空気中 にスチームを添加することによりマトリックス中 のりん酸体積が増大し、反応ガスのクロスリーク を未然に防止すると共にりん酸温度の減少により 能解質のイオン伝導率が向上して特性劣下が抑制 される。

#### (4) 寒 施 例

第1図は本発明法を説明するための燃料電池システムのブロック図である。

電池(FC)は第2図に示すように空気極円、 燃料極例及びその間に介在してりん酸電解液を保持したマトリックス(M)よりなる単セル(I)と、各種 背面に各反応ガス室(P)(I)を形成するガス分離板( 図示せず)とを交互に多数積重して構成されるが、 第2図は簡単化のため単セルとして示した。

鉱池(FC)に付反応ガスとしての空気及び燃料ガスが夫々配管(2)及び(3)を達て各ガス室(7)及び(α)に供給されて電池反応にあづかる。

電池の長期作動に伴いマトリックスM中のりん 酸電解液が飛散すると共に水分を失い、内部抵抗

する比率に換算すれば 4~8 Vol% とたる。

又館池負荷(D)の変動に応じて反応空気流量が変化するが、これは流量検出器(6)で検出してアクチェータ(7)により供給弁(8)を調節し、常に前記比率のスチームが添加されるよう制御される。

反応空気と共にガス室間に供給されたスチームは気体であるから、反応空気と同様に空気を間に 拡散してマトリックスM中のりん酸電解液に序々に吸収され、電解液に水分を補給することになる。2~3日間のスチーム添加で平衡状態となり、内部抵抗が低下(イオン伝導率が上昇)して特性が回復し、反応ガスのクロスリークのおそれなに1週間程度運転可能である。この状態が第4図の特性図に示され、矢印の時点でスチームを添加すると、添加しない場合(実練)のように特性劣化が余り地行しない。その後運転を停止し、正規のりん酸、破解液を補給すればよい。

尚スチーム派加を反応空気に対し行う理由は、 反応空気流量が燃料ガスに比し約10倍もあり、

特開昭64-31353(3)

それだけスチーム添加量を大きくできるからであ る。

#### (ト) 発明の効果

本発明によれば、交流 4 端子法による内部抵抗 側定器を用いるので、 電池運転中でも常に電池内 部抵抗を検知することが可能となり、この内部抵 抗の所定値への増大を検出して反応空気中にスチームを添加し、正徳に供給されるので、 空気で水 チームを添加し、 りん酸電解液に水分 が吸収されて体积が増大し、 反応ガスのクロスリークを未然に防止すると共に、 りん酸酸度の減少 によりイオン伝導率が向上して特性劣化が抑制される。

従つて電解液の減少時短期間安全に退転を継続 することが可能となり、電池のメンテナンス上有 利となる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明法を説明するための燃料電池システムのブロック図、第2図は単セルの模式図、 第3図は本発明法に用いる内部抵抗測定器の原理 図、第4図は本発明法を施した場合の寿命特性図 である。

P C : 燃料電池、 P , N : 正負各級、 M : マトリックス、 2 : 反応空気供給配管、 4 : 内部抵抗側定器、 5 : 流量検出器、 6 : 加湿器、 7 : アクチェータ、 8 : スチーム供給弁。

出願人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西 野 卓 嗣(外1名)

